BED MATERIAL (FOR POWER PLANT)

Sl. No.	Brand	Al_2O_3 % min	SiO2 % max		Grading Range (mm)		B.D. Gm/cc	Initial Deformation Deg. C	Fe2O3 % max
1	**SR – BM**	25-30	70		0.8-3		1.1-1.3	1350	3.5
2	**SR – BM (A)**	30-35	60		0.9-2.8		1.0-1.2	1420	2.5
3	**SR – BM (S)**	30-35	60		0.5-2.5		0.9-1.1	1400	2.5
4	**SR – BM (CA)**	35-40	58		1.0-2.8		1.05-1.15	1450	2.0